



SkamoEnclosure
Building

Kompletny system do obudowy kominków

SkamoEnclosure – gdy potrzebny jest system o wysokiej jakości

SkamoEnclosure Board to płyta z krzemianu wapnia o wysokiej odporności na ciepło zapewniająca wiele korzyści:




Skład niezawierający
kwarcu



Brak uwalniania
niebezpiecznych cząstek
podczas przetwarzania



Certyfikat CE i A1.
W 100% niepalny materiał



Łatwe i szybkie
przetwarzanie oraz
instalacja

SkamoEnclosure to innowacyjny system do budowy kominków, zarówno do zabezpieczania ścian, jak i budowy wokół kominka



SkamoEnclosure – gdy potrzebny jest system o wysokiej jakości

Dzięki SkamoEnclosure firma Skamol zapewnia innowacyjny techniczny system izolacyjny do obudowy kominka.

SkamoEnclosure Board to lekka i odporna na ogień płyta ułatwiająca konstrukcję obudowy kominka. Dzięki temu szybkiemu i prostemu systemowi do nowoczesnej obudowy kominków zapewnia naszym sprzedawcom i instalatorom wyjątkową możliwość rozwoju działalności.

Nasz system SkamoEnclosure jest kompletnym systemem, którego podstawową część stanowi SkamoEnclosure Board. Oznacza to, że SkamoEnclosure składa się z wielu dodatkowych produktów, które uzupełniają system.

Dodatkowe produkty znajdują się na tylnej stronie folderu i obejmują między innymi: SkamoEnclosure Structural Plaster, SkamoEnclosure Smooth Plaster, SkamoEnclosure Corner, SkamoEnclosure Primer i SkamoEnclosure Glue.

Wyjątkowe korzyści kleju SkamoEnclosure Glue zapewniają:

- wyjątkowo dobrą plastyczność
- szybsze utwardzanie niż w przypadku innych podobnych produktów
- szybki i prosty montaż na płycie SkamoEnclosure Board



Specyfikacje techniczne płyty SkamoEnclosure Board

Wymiary	Standardowy wymiar 1	Standardowy wymiar 2	Standardowy wymiar 3
Grubość (mm)	25, 30, 40 i 50	25, 30, 40 i 50	25, 30, 40 i 50
Szerokość × długość (mm)	610 × 1000	1 000 × 1 220	2 440 × 1 220
Waga (kg)	3,4 do 6,9	6,9 do 13,7	16,8 do 33

Właściwość	Wartość	Jednostka
Gęstość nasypowa, w stanie suchym	225	kg/m³
Wytrzymałość na ściskanie w temperaturze otoczenia (DS/EN ISO 8895_2006)	2,8	MPa
Wytrzymałość na rozciąganie (EN 1607)	610	kPa
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp. i wilgotności (EN 1604) przy temp. 23 °C - 90% RH - 48 h	0,0	%
Przewodność cieplna (EN 12667) przy 10 °C	0,068	W/(m×K)
Badania reakcji na ogień (EN 13501-1:2007 + A1:2009)	Klasa A1	

Przedstawione dane są średnimi wynikami testów przeprowadzonych zgodnie ze standardowymi procedurami i podlegają wahaniom. Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej są przekazywane w dobrej wierze w ramach pomocy technicznej i mogą ulegać zmianie bez powiadomienia. Zastrzegamy prawo do pomyłek i błędów w druku.



Skamol Group

Sletvej 2C, 8310 Tranbjerg, Dania

Tel.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com

